



		<b>COLEÇÃO HERITAGE</b>	<b>COLEÇÃO HIT</b>
<b>Classificação de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31	Residencial 23 Comercial 31
<b>Espessura</b>	EN 428 / ISO 24346	2,45mm	2mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 / ISO 24340	0,15mm	0,15mm
<b>Tamanho da régua</b>	EN 427 / ISO 24342	184 x 950mm	184 x 950mm
<b>Embalagem (régua)</b>	EN 427 / ISO 24342	23 réguas (4,02m <sup>2</sup> )	28 réguas (4,89m <sup>2</sup> )
<b>Peso médio</b>	EN 430 / ISO 23997	4,71kg/m <sup>2</sup>	3,76kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2	Classe T	Classe T
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 <0,4	R9 <0,4
<b>Identação residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
<b>Estabilidade da cor</b>	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6
<b>Resistência química</b>	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
<b>Resistência a condutividade elétrica</b>	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
<b>Emissão de COV</b>	AGBB / DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22